



FIX ACRYL

FISSATIVO ACRILICO



FIX ACRYL è una soluzione di speciali resine acriliche da utilizzare, dopo diluizione in rapporto 1:4 – 1:6 (1 parte di prodotto e 4 o 6 di acqua), come mano d'impregnazione superficiale del supporto in muratura, con la funzione di uniformare e diminuirne l'assorbimento, migliorando l'ancoraggio delle successive mani di finitura.

- **Uniforma l'assorbimento della superficie**
- **Idrodiluibile**
- **Promotore di adesione**
- **Per uso interno ed esterno**



RESA:

8-10 m²/L per mano



CONFEZIONI:

1 L.
5 L.



DILUIZIONE:

Diluire con acqua 1:4 - 1:6%



VOC:

Max. 30 g/l (2010)



BANCALE: 100 confezioni da 5 L.

SCATOLA: 12 confezioni da 1 L.



APPLICAZIONE:

Rullo, pennello, spruzzo

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Il prodotto è indicato per l'applicazione su intonaci di vario tipo, rustico, civile, gesso, cartongesso, nonché su vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale asciutti compatti ed assorbenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Dopo aver eliminato eventuali tracce di sporco e muffe, se necessario rasare la superficie, carteggiare, eliminare la polvere, quindi applicare FIX ACRYL.

Ad applicazione avvenuta la parete non deve apparire lucida, in quanto il prodotto deve penetrare nel supporto senza filmare. In particolare all'esterno, su intonaci friabili, polverosi, poco compatti o molto reattivi, è preferibile far penetrare più possibile il prodotto. Resa del prodotto diluito: 8/10 mq/l per mano (variabile a seconda dell'assorbimento). Tempo di essiccazione: 4 ore circa. Si consiglia di applicare la prima mano idropittura entro max. 24-48 ore dall'applicazione di FIX ACRYL.



Nota di responsabilità

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo. Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.

Edizione N° 4 /Revisione 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante:	Resine stirolo - acriliche
Colore:	Opalescente
Aspetto:	Liquido
Aspetto del film:	Trasparente
Peso specifico:	Kg/l 1,025 ± 0,04
VOC:	< 30 (Direttiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010)
Resa prodotto diluito:	8-10 mq/l per mano (secondo assorbimento supporto).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizione dell'ambiente e del supporto: Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale e sotto la diretta azione del sole.

Temperatura dell'ambiente:	Minima + 5° C – Massima +35° C
Temperature del supporto:	Minima + 5° C – Massima +35° C
Il prodotto può essere applicato:	A pennello – a rullo – A spruzzo: diluire con acqua nel rapporto di 1 parte di fissativo 4/6 parti di acqua.
Pulizia attrezzi:	subito dopo l'uso lavare con acqua.

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 20°C E 65 % U.R. (umidità relativa)

Tempo di essiccazione al tatto	30 - 60 minuti
Sovraverniciabilità	Minimo 4 h

STOCCAGGIO

Il prodotto stoccato nei contenitori originali ben chiusi è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.
Teme il gelo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE e/o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.