




# SOFT

## IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI



SOFT è un'idropittura professionale lavabile **per uso interno**. Dotata di un alto potere coprente e buona resistenza al lavaggio con una finitura estetica molto piacevole. Formulata a base di biossido di titanio e cariche selezionate, dispersi in resine viniliche diluibili in acqua. Indicata per l'applicazione su pareti, soffitti e scale ai quali si voglia conferire una protezione durevole nel tempo, sia nuovi che da ripristinare. Ideale su superfici in cartongesso.

- **Ottimo potere coprente**
- **Buona resistenza al lavaggio**
- **Ideale per cartongesso**
- **Finitura effetto seta**

**RESA:**

6 - 7 m<sup>2</sup>/L. lavoro finito (2 mani)

**CONFEZIONI:**

750 ml. (scatola 6 pz)  
5 L. - 14 L.

**DILUIZIONE:**

Diluire con acqua 20/30%

**VOC:**

Max. 30 g/l (2010)



**BANCALE:** 100 confezioni da 5 L.  
33 confezioni da 14 L.

**SCATOLA:** 6 confezioni da 750 ml.

**APPLICAZIONE:**

Rullo, pennello, spruzzo

### INDICAZIONI DI IMPIEGO

Indicata per l'applicazione all'interno su pareti, soffitti e scale ai quali si voglia conferire una protezione durevole nel tempo, sia nuovi che da ripristinare. SOFT è colorabile in tonalità anche "accese" con la maggioranza dei sistemi tintometrici o coloranti idrosolubili.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Intonaci nuovi:** attendere la totale stagionatura almeno 28 giorni, spazzolare per rimuovere eventuali incoerenze della superficie e se necessario rasarle con dello stucco. Se necessario applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico FIX ACRYL per consolidare la superficie, su supporti difficili o come uniformante di assorbimento nel caso di finiture colorate.

**Intonaci da ripristinare:** preparare opportunamente il supporto, eliminando, residui di vecchie pitture poco aderenti, tracce di sporco, muffe. Se necessario rasare eventuali incoerenze con dello stucco. Se necessario applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico FIX ACRYL per consolidare la superficie, su supporti difficili o come uniformante di assorbimento nel caso di finiture colorate. In presenza di alghe o muffe pretrattare la superficie con soluzione biocida tipo MUFFA FINISH.

**Nota di responsabilità**

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo. Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.

Edizione N° 4 /Revisione 2020

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante:	Resina vinil-versatata
Colore/granulometria:	Bianco. Fine (EN 21524 - ISO 787-7)
Brillantezza:	Molto opaco (EN ISO 2813)
Resistenza:	Classe 3 - spazzolatura a umido (UNI EN ISO 11998)
Peso specifico:	Kg/l 1,62 ± 0,04 base bianca
VOC:	< 30 (Direttiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30g/l (2010)
Resa:	6 - 7 mq/l lavoro finito (2 mani)

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale e sotto la diretta azione del sole.

Temperatura dell'ambiente: minima + 5 °C – massima +35 °C

Temperature del supporto: minima + 5 °C – massima +35°C

Il prodotto può essere applicato:

A pennello o rullo diluire con acqua 20/30%

A spruzzo: diluire con acqua 30/40%

Pulizia attrezzi: subito dopo l'uso lavare con acqua.

## ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 20°C E 65 % U.R. (umidità relativa)

Tempo di essiccazione al tatto: 1 h

Tempo di essiccazione apparente completo: 4 - 6 h

Sovraverniciabilità: 8 - 10 h

## STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.

Teme il gelo

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE e/o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.