

Mr
paint
colour your life


TOP

**IDROPITTURA TRASPIRANTE
PROFESSIONALE**



TOP è un'idropittura professionale **per uso interno**. Dotata di ottima traspirabilità e copertura. Formulata con resine viniliche e titanio che dona al prodotto un ottimo punto di bianco. Per le suddette caratteristiche anche in presenza di umidità non dà adito a fenomeni di fessurazioni e sfogliamento.

- **Ottima traspirabilità e copertura**
- **Indicata per uso interno**
- **Effetto non filmogeno**
- **Ottimo punto di bianco**



RESA:

5 m²/L. lavoro finito (2 mani)



CONFEZIONI:

5 L. - 14 L.
1000 L. (pronta all'uso)



DILUIZIONE:

Diluire con acqua 20/30%



VOC:

Max. 30 g/l (2010)



BANCALE:

100 confezioni da 5 L.
33 confezioni da 14 L.



APPLICAZIONE:

Rullo, pennello, spruzzo

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Indicata per l'applicazione su pareti e soffitti ai quali si voglia garantire una perfetta traspirabilità, anche in presenza di umidità. Questa idropittura risulta essere particolarmente adatta alla verniciatura di cucine, bagni, cantine. Può essere usata per la verniciatura interna di fabbricati (anche a spruzzo) dove si intende ottenere una finitura non spolverante di qualità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Intonaci nuovi: attendere la totale stagionatura almeno 28 giorni, spazzolare per rimuovere eventuali incoerenze della superficie e se necessario rasarle con dello stucco. Se necessario applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico FIX ACRYL per consolidare la superficie, su supporti difficili o come uniformante di assorbimento nel caso di finiture colorate.

Intonaci da ripristinare: preparare opportunamente il supporto, eliminando, residui di vecchie pitture poco aderenti, tracce di sporco, muffe. Se necessario rasare eventuali incoerenze con dello stucco. Se necessario applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico FIX ACRYL per consolidare la superficie, su supporti difficili o come uniformante di assorbimento nel caso di finiture colorate. In presenza di alghe o muffe pretrattare la superficie con soluzione biocida tipo MUFFA FINISH.

Mr
paint
colour your life

Nota di responsabilità

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo. Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.

Edizione N° 4 /Revisione 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante:	Copolimeri sintetici in emulsione
Colore:	Bianco
Aspetto:	Tixotropico
Aspetto del film:	Opaco
Peso specifico:	Kg/l 1,600 ± 0,04
VOC:	< 30 (Direttiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010)
Resa:	5 mq/l lavoro finito (2 mani)

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300:

Granulometria (EN 21524 - ISO 787-7)	Fine
Resistenza spazzolatura a umido (UNI EN ISO 11998)	Classe 5
Brillantezza (EN ISO 2813)	13.8
Rapporto di contrasto (EN ISO 6504-3)	Classe 3

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale e sotto la diretta azione del sole.

Temperatura dell' ambiente: minima + 5 °C – massima +35 °C

Temperature del supporto: minima + 5 °C – massima +35°C

Il prodotto può essere applicato:

A pennello o rullo: diluire con acqua 20/30%

A spruzzo: diluire con acqua 30/40%

Pulizia attrezzi: subito dopo l'uso lavare con acqua.

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 20°C E 65 % U.R. (umidità relativa)

Tempo di essiccazione al tatto: 1 h

Tempo di essiccazione apparente completo: 4 - 6 h

Sovraverniciabilità: 6 - 8 h

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.

Teme il gelo

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE e/o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.