



# BASIC

## VOPSEA TRANSPIRANTĂ PE BAZĂ DE APĂ



### PROPRIETĂȚI PRINCIPALE

- **Transpirabilitate și acoperire bune**
- **Indicată în principal pentru vopsirea clădirilor industriale**
- **Efect opac, nefilmogen**
- **Utilizare la interior**

Vopsea transpirantă pe bază de apă, **pentru utilizare la interior**. Prezintă o acoperire bună și se întinde ușor, ceea ce permite realizarea unor cicluri de finisare economice.

Datorită caracteristicilor de mai sus, chiar și în prezența umidității, nu permite producerea fenomenelor de fisurare și de-cojire.

### INDICAȚII DE UTILIZARE

Indicată pentru aplicarea pe tavanele caselor particulare sau locurilor publice și la interiorul clădirilor industriale pentru care se dorește o transpirabilitate și o acoperire bune.

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

**Tencuieli noi:** așteptați maturarea completă cel puțin 28 de zile, periați pentru a îndepărta eventualele neregularități ale suprafeței și, dacă este necesar, neteziți cu chit. Îndepărtați eventualul chit în exces prin șlefuire și continuați cu aplicarea de MISTER SMALTO. Dacă este necesar, aplicați preventiv un strat de fixativ acrilic FIX ACRYL pentru a consolida suprafața, pe suporturi dificile sau ca soluție de uniformizare de absorbție în cazul finisajelor colorate. În prezența algelor sau a mucegaiurilor, tratați în prealabil suprafața cu soluții biocide tip MUFFA BLOCK.

**Tencuieli de reparat:** pregătiți în mod corespunzător suportul, eliminând reziduurile de vopsele vechi care nu aderă bine, urmele de murdărie, mucegaiul. Dacă este necesar, neteziți eventualele neregularități cu chit. Îndepărtați eventualul chit în exces prin șlefuire și continuați cu aplicarea de MISTER SMALTO. Dacă este necesar, aplicați preventiv un strat de fixativ acrilic FIX ACRYL pentru a consolida suprafața, pe suporturi dificile sau ca soluție de uniformizare de absorbție în cazul finisajelor colorate. În prezența algelor sau a mucegaiurilor, tratați în prealabil suprafața cu soluție biocidă tip MUFFA BLOCK.

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tip de liant:       | Copolimeri sintetici în emulsie                                |
| Culoare:            | Alb  |
| Aspect:             | Tixotrop   |
| Aspectul filmului:  | Opac   |
| Greutate specifică: | kg/l 1,600 ± 0,04  |
| VOC:                | < 30 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010) |
| Consum:             | 4 - 5 mp/l la finit (2 straturi)                               |



#### Declarație de responsabilitate

Datele și descrierile furnizate în această fișă sunt rezultatul testărilor, experiențelor și cunoștințelor noastre tehnice. Nu ne putem asuma răspunderea în sens general din moment ce utilizările produselor și modalitățile de aplicare nu depind de noi. Putem garanta exclusiv calitatea la origine. Este recomandat să verificați întotdeauna dacă produsul se pretează efectiv pentru fiecare caz de aplicare.

Ediția nr. 3 /Revizuire 2019



# BASIC

## VOPSEA TRANSPIRANTĂ PE BAZĂ DE APĂ



### INDICAȚII DE APLICARE

Evitați aplicarea în prezența condensului superficial.

Temperatura ambiantă: minim + 5 °C – maxim +35 °C

Temperatura suportului: minim + 5 °C – maxim +35 °C

Produsul poate fi aplicat:

Cu pensula sau trafaletul: diluați cu apă în proporție de 20/30%

Prin pulverizare: diluați cu apă în proporție de 40/50%

Curățarea uneltelor: spălați cu apă imediat după utilizare.

### USCARE SAU ÎNTĂRIRE LA 20 °C ȘI 65 % U.R. (umiditate relativă)

Timp de uscare la atingere: 1 oră

Timp de uscare aparentă completă: 4 - 6 ore

Posibilitate de lăcuire: 6 - 8 ore

### AMBALAJE

14 l

### DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat în recipientele originale, bine închise și este stabil timp de cel puțin 12 luni, dacă este păstrat în încăperi cu o temperatură de minimum +5 °C și maximum +40 °C.

A se feri de îngheț

### INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Conform cu Directiva 67/548/CEE, 1999/45/CE și/sau cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) cu modificările și completările ulterioare, produsul nu este etichetat. Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la eliminarea corectă a acestuia, consultați Fișa de securitate.



MISTER PAINT Srl – Sediul social: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Punctul de lucru: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Tel. și Fax +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249