



SILO ACRYL

VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ ACRIL-SILOXANICĂ
PROFESIONALĂ



PROPRIETĂȚI PRINCIPALE

- **Rezistență excelentă la abraziune și la agenții atmosferici**
- **Acoperire foarte bună**
- **Utilizare la exterior**
- **Rezistență optimă împotriva creșterii ciupercilor și algelor**

SILO ACRYL este o vopsea profesională pe bază de apă **pentru utilizare la exterior**. Prevăzută cu o putere excelentă de acoperire și umplere, o elasticitate foarte bună, o rezistență optimă la abraziune, la atacul alcalin și la agenții atmosferici în timp. Formulă pe bază de rășină acrilică și siloxanică. Protecție optimă împotriva creșterii ciupercilor și algelor, datorită transpirabilității sale.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Indicată pentru aplicarea pe tencuială rustică, civilă și pe bază de ciment supusă formării de mușchi, alge și mușchi, pentru care se dorește o protecție durabilă în timp. Datorită combinației de rășini acrilice și siloxanice, conferă o transpirabilitate mare suportului tratat. Poate fi colorată în tonalități chiar și „aprinse” cu majoritatea sistemelor de colorare sau a coloranților hidrosolubili.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Tencuieli noi: așteptați maturarea completă cel puțin 28 de zile, periați pentru a îndepărta eventualele neregularități ale suprafeței și, dacă este necesar, aplicați un strat de fixativ izolant FIX ACRYL. Continuați apoi cu aplicarea vopselei pe bază de apă SILO ACRYL. În prezența algelor sau a mușchilor, tratați în prealabil suprafața cu soluții biocide tip MUFFA BLOCK.

Tencuieli de reparat: pregătiți în mod corespunzător suportul, eliminând reziduurile de vopsele vechi care nu aderă bine, urmele de murdărie, mușchiul. Dacă este necesar, aplicați un strat de fixativ izolant FIX ACRYL. Continuați apoi cu aplicarea vopselei pe bază de apă SILO ACRYL. În prezența algelor sau a mușchilor, tratați în prealabil suprafața cu soluții biocide tip MUFFA BLOCK.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de liant:	Copolimeri sintetici în emulsie
Culoare:	Alb
Aspect:	Tixotrop
Aspectul filmului:	Opac
Greutate specifică:	kg/l 1,550 ± 0,04 bază albă kg/l 1,530 ± 0,04 bază neutră
VOC:	< 40 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 40g/l (2010)
Consum:	6 - 8 mp/l la finit (2 straturi)



Declarație de responsabilitate

Datele și descrierile furnizate în această fișă sunt rezultatul testărilor, experiențelor și cunoștințelor noastre tehnice. Nu ne putem asuma răspunderea în sens general din moment ce utilizările produselor și modalitățile de aplicare nu depind de noi. Putem garanta exclusiv calitatea la origine. Este recomandat să verificați întotdeauna dacă produsul se pretează efectiv pentru fiecare caz de aplicare.

Ediția nr. 3 /Revizuire 2019



SILO ACRYL

**VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ ACRIL-SILOXANICĂ
PROFESIONALĂ**



Clasificare EN 1062-1

Strălucire (EN ISO 2813)	Clasa G3, opac (≤ 10 GU la 85°)
Grosime film uscat (EN 1062-1)	Clasa E3 la un consum mediu de 0,20 l/m ² ($100 \mu\text{m} < E \leq 200 \mu\text{m}$)
Grad de transmitere a vaporilor de apă (EN ISO 7783)	Clasa V1, ridicat ($S_d < 0,14$ m)
Permeabilitate la apa lichidă (EN 1062-3)	Clasa W2, medie ($0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2} < W \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$)
Rezistență la fisuri (EN 1062-7)	Clasa A0 (nu este cazul)

INDICAȚII DE APLICARE

Evitați aplicarea în prezența condensului superficial și sub acțiunea directă a razelor soarelui.

Temperatura ambiantă: minim + 5 °C – maxim +35 °C
Temperatura suportului: minim + 5 °C – maxim +35 °C

Produsul poate fi aplicat:
Cu pensula sau trafaletul: diluați cu apă în proporție de 25/35%
Prin pulverizare: diluați cu apă în proporție de 30/40%

Curățarea uneltelor: spălați cu apă imediat după utilizare.

USCARE SAU ÎNTĂRIRE LA 20 °C ȘI 65 % U.R. (umiditate relativă)

Timp de uscare la atingere: 1 oră
Timp de uscare aparentă completă: 4 - 6 ore
Posibilitate de lăcuire: 10 - 12 ore

AMBALAJE

0,75 l - 5 l - 14 l bază albă
1,25 kg - 6 kg - 20 kg bază neutră

Culori ce pot fi realizate cu sistemul de colorare Colorplus și prezente în fișa Mister Color

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat în recipientele originale, bine închise și este stabil timp de cel puțin 12 luni, dacă este păstrat în încăperi cu o temperatură de minimum +5 °C și maximum +40 °C.
A se feri de îngheț

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Conform cu Directiva 67/548/CEE, 1999/45/CE și/sau cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) cu modificările și completările ulterioare, produsul nu este etichetat. Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la eliminarea corectă a acestuia, consultați Fișa de securitate.

