



MASTER PLUS

**МОЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА С
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ**



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Повышенная стойкость к атмосферным агентам**
- **Отличная водоотталкивающая способность и отмываемость**
- **Хорошая укрывистость**

MASTER PLUS — профессиональная водоэмульсионная краска **для наружных и внутренних работ**. Она отличается хорошей укрывистостью, превосходной стойкостью к мойке, имеет очень приятный внешний вид и белоснежную белизну. Содержит диоксид титана, специальные добавки и акриловые смолы, растворимые в воде. Рекомендуется для первичной окраски и перекраски стен и потолков, которые нужно защитить на длительное время.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется для первичной окраски и перекраски стен и потолков, которые нужно защитить на длительное время, в зонах где требуется повышенная стойкость к мойке. MASTER PLUS также можно использовать для окраски наружных фасадов, проёмов и каменных оград. Может окрашиваться в различные цвета, включая яркие, большинством тинтометрических систем или водорастворимыми красителями.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Первоначальная окраска: Дождитесь полного высыхания бетона (28 суток), очистите поверхность для удаления неровностей или, при необходимости, нанесите один слой грунта FIX ACRYL. Затем нанесите водоэмульсионную краску MASTER PLUS. При наличии водорослей или плесени подготовьте поверхность с помощью биоцидных растворов типа MUFFA BLOCK.

Повторная окраска. Подготовьте основание: удалите остатки старой, плохо держащейся краски, следы грязи и плесени. При необходимости нанесите один слой грунта FIX ACRYL. Затем нанесите водоэмульсионную краску MASTER PLUS. При наличии водорослей или плесени подготовьте поверхность с помощью биоцидных растворов типа MUFFA BLOCK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|--|
| Тип связующего: | Эмульсия синтетических сополимеров |
| Цвет: | Белый |
| Внешний вид: | Жидкость |
| Поверхность плёнки: | Матовая |
| Плотность: | 1,500 ± 0,04 кг/л для белой основы 1,380 ± 0,04 кг/л для нейтральной основы |
| ЛОС: | < 40 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 40 г/л (2010) |
| Расход: | 1 л на 6-7 кв. м. готового покрытия (2 слоя) |



Ограничение ответственности

Информация, приведённая в данном документе, основывается на имеющихся знаниях, опыте и результатах испытаний. Изготовитель не несёт ответственности за результаты применения своих продуктов, поскольку процесс нанесения находится вне его контроля. Изготовитель гарантирует только качество исходной краски. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта для предполагаемого использования.
3-е издание / Выпуск 2019



MASTER PLUS

**МОЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА С
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ**



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ UNI EN 13300:

| | |
|---|----------------|
| Зернистость (EN 21524 - ISO 787-7) | Тонкозернистая |
| Стойкость к влажной чистке (UNI EN ISO 11998) | Класс 2 |
| Блеск (EN ISO 2813) | 6,9 |
| Коэффициент контрастности (EN ISO 6504-3) | Класс 3 |

Классификация по стандарту EN 1062-1

| | |
|---|--|
| Блеск (EN ISO 2813) | Класс G3, матовая (≤ 10 GU при 85°) |
| Толщина сухой пленки (EN 1062-1) | Класс E3 при среднем расходе $0,20$ л/м ² (100 мкм < E ≤ 200 мкм) |
| Паропроницаемость (EN ISO 7783) | Класс V1, высокая ($S_d < 0,14$ м) |
| Водопроницаемость (EN 1062-3) | Класс W2, средняя ($0,1$ кг/м ² ·ч ^{1/2} < W $\leq 0,5$ кг/м ² ·ч ^{1/2}) |
| Устойчивость к растрескиванию (EN 1062-7) | Класс A0 (не применимо) |

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Избегайте нанесения при наличии на поверхности конденсата или под прямыми солнечными лучами.

Окружающая температура: Мин. — $+5^\circ\text{C}$, макс. — $+35^\circ\text{C}$

Температура основания: Мин. — $+5^\circ\text{C}$, макс. — $+35^\circ\text{C}$

Продукт может наноситься:

Кистью или валиком

при разбавлении водой в пропорции 25/35%

Распылителем

при разбавлении водой в пропорции 35/45%

Очистка инструмента:

после окончания нанесения краски вымойте инструмент водой.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C и ОТН. ВЛ. 65% (относительная влажность)

Время высыхания до отлипа:

1 ч

Время кажущегося полного высыхания:

4-6 ч

Время высыхания до нанесения следующего слоя:

8-10 ч

УПАКОВКА

0,75 л - 5 л - 14 л белая основа

1,25 кг - 6 кг - 20 кг нейтральная основа

Тон краски создается с помощью тинтометрической системы Colorplus и представлен в таблице Mister Color

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения продукта в плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже $+5^\circ\text{C}$ и не выше $+40^\circ\text{C}$ составляет 12 месяцев.

Боится мороза

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует специальной маркировки в соответствии с положениями директив 67/548/CEE, 1999/45/CE и/или регламента 1272/2008 (CLP) с последующими изменениями и дополнениями. Правила обращения и правильной утилизации продукта приведены в паспорте безопасности.



MISTER PAINT Srl – Юридический адрес: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Рабочий адрес: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. и факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249