



MISTER SMALTO

**ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ЭМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХА
ДЛЯ СТЕН**



ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- Рекомендуется для внутренних работ
- Соответствует требованиям протокола ХАССП
- Идеально подходит для помещений с продуктами питания
- Превосходная устойчивость к мойке и плесени

MISTER SMALTO - водоэмульсионная эмаль с очень слабым запахом. Этот продукт предназначен для покраски стен и потолков в помещениях с присутствием продуктов питания: в столовых, продовольственных магазинах, кухнях, холодильных камерах и т. д.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Этот продукт подходит для помещений, которые должны соответствовать требованиям гигиены продуктов питания, установленным **протоколом ХАССП**, таких как рестораны, бары, столовые и т. д. MISTER SMALTO содержит качественные эмульсии, добавки и пигменты, обеспечивающие покрытия со стандартными характеристиками устойчивости к мойке, грязи и плесени. Для мытья могут использоваться щелочные обезжиривающие средства и дезинфицирующие средства. Кроме того, этот продукт может применяться для покраски деревянных поверхностей, таких как внутренние балки, оконные и дверные переплеты и надлежащим образом подготовленная мебель.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Первоначальная окраска: Дождитесь полного высыхания бетона (28 суток), очистите поверхность для удаления неровностей или, при необходимости, выровняйте поверхность шпатлёвкой. Зашлифуйте поверхность и нанесите слой водоэмульсионной краски MISTER SMALTO. Предварительно нанесите один слой акрилового грунта FIX ACRYL, чтобы закрепить поверхность на сложных основаниях или выровнять впитывающую способность при цветной отделке. При наличии плесени подготовьте поверхность с помощью биоцидных растворов типа MUFFA BLOCK.

Повторное оштукатуривание: подготовьте основание, т.е. удалите остатки старой, плохо держащейся краски, следы грязи и плесени. При необходимости выровняйте неровности шпатлёвкой. Зашлифуйте поверхность и нанесите слой водоэмульсионной краски MISTER SMALTO. Предварительно нанесите один слой акрилового грунта FIX ACRYL, чтобы закрепить поверхность на сложных основаниях или выровнять впитывающую способность при цветной отделке. При наличии плесени подготовьте поверхность с помощью биоцидных растворов типа MUFFA BLOCK.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип связующего:	Акриловые эмали
Цвет:	Белый
Ph:	8-10
Поверхность плёнки:	Блестящая или полуматовая
Плотность:	1,24 ± 0,05 кг/л для белой блестящей 1,05 ± 0,05 кг/л для нейтральной блестящей 1,28 ± 0,05 кг/л для белой полуматовой 1,15 ± 0,05 кг/л для нейтральной полуматовой
Вязкость по Брукфильду (Т=23°C)	4000 ± 2000 сП для белой блестящей и полуматовой 3000 ± 1500 сП для белой блестящей и полуматовой
ЛОС:	140 г/л (таблица A/i, приложения II Директивы 2004/42/ЕС)
Расход:	1 л на 12-13 кв. м. в один слой



Ограничение ответственности

Информация, приведённая в данном документе, основывается на имеющихся знаниях, опыте и результатах испытаний. Изготовитель не несёт ответственности за результаты применения своих продуктов, поскольку процесс нанесения находится вне его контроля. Изготовитель гарантирует только качество исходной краски. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта для предполагаемого использования.
3-е издание / Выпуск 2019



MISTER SMALTO

**ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ЭМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХА
ДЛЯ СТЕН**



СВОЙСТВА:

На основании стандарта UNI 11.021:2002 «Лакокрасочные материалы и системы для отделки помещений с присутствием продуктов питания. Требования и методы испытания».

Испытание	Метод измерения	Измеренное значение	Результат
Устойчивость к загрязнению	UNI 10792	$\Delta L = 0,81$	СООТВЕТСТВУЕТ
Наличие запаха	Приложение А	0	СООТВЕТСТВУЕТ
Устойчивость к мойке	UNI EN ISO 11998	Ldft = 2,55 мкм	СООТВЕТСТВУЕТ
Очищаемость	Приложение В	$\Delta L = 0,86$	СООТВЕТСТВУЕТ
Стойкость к плесени	Приложение С	0	СООТВЕТСТВУЕТ
Стойкость к отдельным моющим средствам	UNI EN ISO 2812-1	Повреждения отсутствуют	СООТВЕТСТВУЕТ
Стойкость к отдельным дезинфицирующим средствам	UNI EN ISO 2812-1	Повреждения отсутствуют	СООТВЕТСТВУЕТ
Термостойкость	Приложение D	Повреждения отсутствуют	СООТВЕТСТВУЕТ

Значения для эмали MISTER SMALTO БЕЛОЙ БЛЕСТЯЩЕЙ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ UNI EN 13300:

Зернистость (EN 21524 - ISO 787-7)	Тонкозернистая
Стойкость к влажной чистке (UNI EN ISO 11998)	Класс 1
Блеск (EN ISO 2813)	9,8 - 69,9
Коэффициент контрастности (EN ISO 6504-3)	Класс 3

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Окружающая температура: Мин. — +5°C, макс. — +35°C
Температура основания: Мин. — +5°C, макс. — +35°C

Продукт может наноситься:
кистью или валиком при разбавлении водой в макс. пропорции 2/5 %
распылителем при разбавлении водой в макс. пропорции 8/10%

Очистка инструмента: после окончания нанесения краски вымойте инструмент водой.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C и ОТН. ВЛ. 65% (относительная влажность):

Время высыхания до отлипа: 1-2 ч
Время высыхания до нанесения следующего слоя: 8-12 ч

УПАКОВКА:

1 – 2,5 л и 12 л
Тон краски создается с помощью тинтометрической системы Colorplus и представлен в таблице Mister Color

ХРАНЕНИЕ:

Срок хранения продукта в плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C составляет 12 месяцев. Боится мороза

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт не требует специальной маркировки в соответствии с положениями директив 67/548/CEE, 1999/45/CE и/или регламента 1272/2008 (CLP) с последующими изменениями и дополнениями. Правила обращения и правильной утилизации продукта приведены в паспорте безопасности.

