



TOP

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЫШАЩАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходная воздухопроницаемость и укрывистость
- Рекомендуется для внутренних работ
- Без образования пленки
- Превосходная белизна

TOP — профессиональная водоэмульсионная краска **для внутренних работ**. Она обладает превосходной воздухопроницаемостью и укрывистостью. Содержит виниловые смолы и титан, который придает продукту превосходную белизну.

Благодаря вышеуказанным характеристикам краски покрытие не растрескивается и не отслаивается в присутствии влаги.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется для нанесения на стены и потолки, у которых хочется придать отличную воздухопроницаемость даже в присутствии влаги. Эта водоэмульсионная краска особенно подходит для покраски кухонь, ванных комнат и подвальных помещений. Она может использоваться для покраски внутренних помещений промышленных зданий (даже распылителем), в которых требуется качественная беспыльная отделка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Первоначальная окраска: Дождитесь полного высыхания бетона (28 суток), очистите поверхность для удаления неровностей или, при необходимости, выровняйте поверхность шпатлёвкой. Зашлифуйте поверхность и нанесите слой водоэмульсионной краски MISTER SMALTO. При необходимости предварительно нанесите один слой акрилового грунта FIX ACRYL, чтобы закрепить поверхность на сложных основаниях или выровнять впитывающую способность при цветной отделке. При наличии водорослей или плесени подготовьте поверхность с помощью биоцидных растворов типа MUFFA BLOK.

Повторное оштукатуривание: подготовьте основание, т.е. удалите остатки старой, плохо держащейся краски, следы грязи и плесени. При необходимости выровняйте неровности шпатлёвкой. Зашлифуйте поверхность и нанесите слой водоэмульсионной краски MISTER SMALTO. При необходимости предварительно нанесите один слой акрилового грунта FIX ACRYL, чтобы закрепить поверхность на сложных основаниях или выровнять впитывающую способность при цветной отделке. При наличии водорослей или плесени подготовьте поверхность с помощью биоцидных растворов типа MUFFA BLOK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего:	Эмульсия синтетических сополимеров
Цвет:	Белый
Внешний вид:	Вязкая жидкость
Поверхность плёнки:	Матовая
Плотность:	1,600 ± 0,04 кг/л
ЛОС:	< 30 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 30 г/л (2010)
Расход:	1 л на 5 кв. м. готового покрытия (2 слоя)



Ограничение ответственности

Информация, приведённая в данном документе, основывается на имеющихся знаниях, опыте и результатах испытаний. Изготовитель не несёт ответственности за результаты применения своих продуктов, поскольку процесс нанесения находится вне его контроля. Изготовитель гарантирует только качество исходной краски. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта для предполагаемого использования.
3-е издание / Выпуск 2019



TOP

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЫШАЩАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ UNI EN 13300:

Зернистость (EN 21524 - ISO 787-7)	Тонкозернистая
Стойкость к влажной чистке (UNI EN ISO 11998)	Класс 5
Блеск (EN ISO 2813)	13,8
Коэффициент контрастности (EN ISO 6504-3)	Класс 3

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Избегайте нанесения при наличии на поверхности конденсата или под прямыми солнечными лучами.

Окружающая температура: Мин. — +5°C, макс. — +35°C

Температура основания: Мин. — +5°C, макс. — +35°C

Продукт может наноситься:

Кистью или валиком при разбавлении водой в пропорции 25/35%

Распылителем при разбавлении водой в пропорции 40/50%

Очистка инструмента: после окончания нанесения краски вымойте инструмент водой.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C и ОТН. ВЛ. 65% (относительная влажность)

Время высыхания до отлипа: 1 ч

Время кажущегося полного высыхания: 4-6 ч

Время высыхания до нанесения следующего слоя: 6-8 ч

УПАКОВКА

5 л и 14 л

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения продукта в плотно закрытой оригинальной таре при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C составляет 12 месяцев.

Боится мороза

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует специальной маркировки в соответствии с положениями директив 67/548/CEE, 1999/45/CE и/или регламента 1272/2008 (CLP) с последующими изменениями и дополнениями. Правила обращения и правильной утилизации продукта приведены в паспорте безопасности.



MISTER PAINT Srl – Юридический адрес: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Рабочий адрес: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. и факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249