



# QUARZ GRIP

ПІГМЕНТОВАНА АДГЕЗІЙНА ГРУНТОВКА



## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для зовнішнього застосування
- Висока адгезійність
- Універсальна пігментація
- На основі спеціальних добавок

QUARZ GRIP - це пігментована грунтовка на основі спеціальних смол і добавок, яка призначена для використання в якості грунту на будівельних основах для зменшення і вирівнювання поглинаючої здатності і підвищення адгезії до подальших шарів покриттів. QUARZ GRIP містить спеціальні мікродобавки, які вирівнюють поверхню, що фарбується.

## ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт рекомендується для нанесення на різні види основ: бетонні, цегляні, оштукатурені, а також старі покриття на органічній або мінеральній основі, сухі, міцні і поглинаючі. Ідеально підвищує адгезію всього асортименту наших товстих покриттів або водоемульсійних фарб для зовнішніх робіт, таких як SPECIAL, MASTER PLUS або SILO ACRYL.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і чистою, без відокремлюваних частинок у вигляді залишків старих розкришених лакофарбових покриттів. Крім того, повинні бути видалені будь-які сліди забруднень і цвілі гідроструменевим очищенням з використанням засобу MUFFA FINISH. Особливо розкришені основи повинні бути попередньо покриті нашим грунтом з високою проникністю FIX ACRYL (див. технічний паспорт). Після нанесення грунту FIX ACRYL стіна не повинна блищати, оскільки продукт повинен убраться в основу без утворення плівки. Після 4-6 годин можна наносити грунтовку QUARZ GRIP.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сполучного матеріалу:	Емульсія синтетичних сополімерів
Колір:	Білий
Зовнішній вигляд:	В'язка рідина
Поверхня плівки:	Матова
Щільність:	1,600 ± 0,04 кг/л для білої основи
ЛОС:	< 40 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 40 г/л (2010)
Витрата:	1 л на 8-10 кв. м в один шар



### Обмеження відповідальності

Інформація, наведена в цьому документі, ґрунтується на наявних знаннях, досвіді та результатах випробувань. Виробник не несе відповідальності за результати застосування своїх продуктів, оскільки процес нанесення знаходиться поза його контролем. Виробник гарантує тільки якість вихідної фарби. Рекомендується завжди перевіряти придатність продукту для передбачуваного використання.

3-е видання / Випуск 2019



# QUARZ GRIP

ПІГМЕНТОВАНА АДГЕЗІЙНА ГРУНТОВКА



## ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Стан основи і умови нанесення:

Уникайте нанесення при наявності на поверхні конденсату або під прямими сонячними променями.

Навколишня температура:

Мін. — +5°C, макс. — +35°C

Температура основи:

Мін. — +5°C, макс. — +35°C

Продукт може наноситися:

пензлем або валиком

при розведенні водою в пропорції від 30% до 40%.

Очищення інструменту:

після нанесення грунтовки промийте інструмент водою.

## ВИСИХАННЯ ПРИ 20 °C і ВІДН. ВОЛ. 65% (відносна вологість)

Час висихання до відлипу

30-40 хвилин

Час удаваного повного висихання 2-3 год

Час висихання до нанесення наступного шашару

4-6 год

## УПАКОВКА

Відра від 5 л до 20 л

Тон фарби створюється за допомогою тинтометричної системи Colorplus і представлений в таблиці Mister Color

## ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання продукту в щільно закритій оригінальній тарі при температурі не нижче + 5 °C і не вище + +35°C становить 12 місяців.

Боїться морозу

## ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт не вимагає спеціального маркування відповідно до положень директив 67/548/CEE, 1999/45/CE і/або регламенту 1272/2008 (CLP) з подальшими змінами і доповненнями. Правила поводження і правильної утилізації продукту наведені в паспорті безпеки.



MISTER PAINT Srl – Юридична адреса: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Робоча адреса: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. і факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249