



# RS 700

## СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ



### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для зовнішнього застосування
- Висока погодостійкість
- Висока стійкість до УФ-випромінювання (UNI 10686).
- Відповідає Директиві 2004/42/ЄС
- Підвищена повітропроникність

RS 700 - це товсте покриття з чудовою вентиляцією і водовідштовхувальною здатністю, на основі кварцових добавок, призначених для отримання щільної якісної обробки. Ідеально підходить для зовнішнього застосування, забезпечує стійкість до погодних умов і перешкоджає поширенню цвілі і водоростей. Продукт використовується в якості покриття для захисту фасадів, надає їм щільність і є дуже приємним на дотик. Може бути нанесений на ґрунтову штукатурку на вапняно-цементній основі, на штукатурку, посилену сіткою зі скловолокна, і на системи теплоізоляції в цілому.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня, що покривається, повинна бути очищена від пилу і бруду і будь-яких слідів масел, жирів, воску і т.д. Якщо на поверхнях присутні стійкі плями і бруд будь-якої властивості, рекомендується спочатку провести цикл оздоблювальних робіт, виконати гідруструменеву очистку з використанням антицвілевого засобу типу MUFFA BLOCK.

### СИСТЕМА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Після дозрівання шару армованої штукатурки нанесіть на висохлу і очищену основу нашу ґрунтовку QUARZ GRIP. Через 8-12 годин після нанесення підготовчої ґрунтовки нанесіть покриття RA 700.

### НАНЕСЕННЯ

Для нанесення RA 700 використовуйте металевий шпатель. Розподіляйте матеріал по поверхні рівним шаром. Обробка покриття виконується круговими рухами з використанням пластмасового шпателя. Настійно рекомендується наносити покриття при температурі від 5 °С до 30 °С. Перед нанесенням матеріалу перевірте, що основа не обледеніла. Після нанесення покриття захистіть пофарбовані поверхні від прямих сонячних променів і вітру і оберігайте їх від дощу не менше 24 годин. Продукт призначений для професійного використання. Перед його нанесенням ознайомитися з технічними характеристиками і паспортом безпеки.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сполучного матеріалу:	Силоксанові смоли
Колір:	Білий
Зовнішній вигляд:	В'язка рідина
Зернистість:	1,2-1,5 мм
ЛОС:	< 40 (Директива 2004/42/ЄС) - (кат. A/a/BA) Макс. 40 г/л (2010)
Витрата:	2-2,2 кг/м <sup>2</sup> для зернистості 1,2 мм 2,5-2,82 кг/м <sup>2</sup> для зернистості 1,5 мм



#### Обмеження відповідальності

Інформація, наведена в цьому документі, ґрунтується на наявних знаннях, досвіді та результатах випробувань. Виробник не несе відповідальності за результати застосування своїх продуктів, оскільки процес нанесення знаходиться поза його контролем. Виробник гарантує тільки якість вихідної фарби. Рекомендується завжди перевіряти придатність продукту для передбачуваного використання.

3-е видання / Випуск 2019



# RS 700

## СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ



### ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Стан основи і умови нанесення:

Уникайте нанесення при наявності на поверхні конденсату або під прямими сонячними променями.

Навколишня температура:

Мін. — +5°C, макс. — +30°C

Температура основи:

Мін. — +5°C, макс. — +30°C

Продукт може наноситися:

Металевим і пластмасовим шпателем

Готовий до застосування

Очищення інструменту:

після нанесення ґрунтовки промийте інструмент водою.

### ВИСИХАННЯ ПРИ 20 °C І ВІДН. ВОЛ. 65% (відносна вологість)

Час удаваного висихання 4-6 год

Час висихання до нанесення наступного шашару 12 - 18 год

Час повного висихання: 48-72 год

### УПАКОВКА

Пробні відра 3 кг.

Відра 25 кг.

Тон фарби створюється за допомогою тинтометричної системи Colorplus і представлений в таблиці Mister Color

### ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання продукту в щільно закритій оригінальній тарі при температурі не нижче + 5 °C і не вище + 35°C становить 12 місяців.

Боїться морозу

### МАРКУВАННЯ

MISTER PAINT Srl Sede legale: Via Valsugana 88/136022 CASSOLA (VI) Tel. e Fax +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249 info@misterpaint.it - www.misterpaint.it	
<b>EN 15824:2017</b> <b>Plaster ready to use for external use</b>	
Water vapour permeability:	V <sub>2</sub>
Water absorption:	W <sub>3</sub>
Adhesion:	0,5 MPa
Durability:	NPD
Thermal conductivity:	( $\lambda_{10,25}$ ) 0.83 W/m·K (tab. Mean value; P=50%)
Reaction to fire:	Euroclass F



MISTER PAINT Srl – Юридична адреса: Via Valsugana 88/1, 36022 CASSOLA (VI)

Робоча адреса: Via Montello 104/D, 36063 MAROSTICA (VI) - Тел. і факс +39.0424.1754229 - P.I / C.F. 03953100249