



SPECIAL

ПРОФЕСІЙНА КВАРЦОВА ВОДЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чудова стійкість до стирання
- Гарна покриваність
- Для зовнішнього застосування
- Водоемульсійна фарба з високою покривістістю

SPECIAL - професійна водоемульсійна фарба для зовнішніх робіт. Відрізняється високою покривістістю, еластичністю, чудовою стійкістю до стирання і впливу атмосферних агентів. На основі акрилових смол і кварцу. Рекомендується для нанесення на бетонні, цегляні та отштукатурені поверхні, які необхідно захистити на тривалий час.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується для нанесення на бетонні, цегляні та отштукатурені поверхні, які необхідно захистити на тривалий час. Через наявність у складі мікрочастинок кварцу фарбу SPECIAL не можна наносити розпиленням. Може фарбуватися в різні кольори, включаючи яскраві, більшістю тинтометричних систем або водорозчинними барвниками.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Початкове фарбування: Дочекайтеся повного висихання бетону (28 діб), очистіть поверхню для видалення нерівностей або, при необхідності, нанесіть один шар ґрунту FIX ACRYL. Потім нанесіть водоемульсійну фарбу SPECIAL. При наявності водоростей або цвілі підготуйте поверхню за допомогою біоцидних розчинів типу MUFFA BLOCK.

Повторне фарбування. Підготуйте основу: видаліть залишки старої фарби, що погано тримається, сліди бруду і цвілі. При необхідності нанесіть один шар ґрунту FIX ACRYL. Потім нанесіть водоемульсійну фарбу SPECIAL. При наявності водоростей або цвілі підготуйте поверхню за допомогою біоцидних розчинів типу MUFFA BLOCK.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип матеріалу:	сполучного	Емульсія синтетичних сополімерів
Колір:		Білий
Зовнішній вигляд:		В'язка рідина
Поверхня плівки:		Матова
Щільність:		1,600 ± 0,04 кг/л для білої основи 1,580 ± 0,04 кг/л для нейтральної основи
ЛОС:		< 40 (Директива 2004/42/CE) - (кат. A/a/BA) Макс. 40 г/л (2010)
Витрата:		1 л на 4-5 кв. м готового покриття (2 шари)



Обмеження відповідальності

Інформація, наведена в цьому документі, ґрунтується на наявних знаннях, досвіді та результатах випробувань. Виробник не несе відповідальності за результати застосування своїх продуктів, оскільки процес нанесення знаходиться поза його контролем. Виробник гарантує тільки якість вихідної фарби. Рекомендується завжди перевіряти придатність продукту для передбачуваного використання.

3-е видання / Випуск 2019



SPECIAL

ПРОФЕСІЙНА КВАРЦОВА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА



Класифікація за стандартом EN 1062-1

Блиск (EN ISO 2813)	Клас G3, матова (≤ 10 GU при 85°)
Товщина сухої плівки (EN 1062-1)	Клас E3 при середній витраті $0,20$ л/м ² (100 мкм $< E \leq 200$ мкм)
Паропроникність (EN ISO 7783)	Клас V1, висока ($S_d < 0,14$ м)
Водопроникність (EN 1062-3)	Клас W2, середня ($0,1$ кг/м ² · ч/2 $< W \leq 0,5$ кг/м ² · ч/2)
Стійкість до розтріскування (EN 1062-7)	Клас A0 (не застосовується)

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Уникайте нанесення при наявності на поверхні конденсату або під прямими сонячними променями.

Навколишня температура: Мін. — $+5^\circ\text{C}$, макс. — $+35^\circ\text{C}$

Температура основи: Мін. — $+5^\circ\text{C}$, макс. — $+35^\circ\text{C}$

Продукт може наноситися:

Пензлем або валиком при розведенні водою в пропорції 25/35%

Очищення інструменту: після закінчення нанесення фарби вимийте інструмент водою.

ВИСИХАННЯ ПРИ 20°C І ВІДН. ВОЛ. 65% (ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ)

Час висихання до відлипу: 1 год

Час удаваного повного висихання: 4-6 год

Час висихання до нанесення наступного шару: 8-10 год

УПАКОВКА

0,75 л - 5 л - 14 л біла основа

1,25 кг - 6 кг - 20 кг нейтральна основа

Тон фарби створюється за допомогою тинтометричної системи Colorplus і представлений в таблиці Mister Color

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання продукту в щільно закритій оригінальній тарі при температурі не нижче $+5^\circ\text{C}$ і не вище $+40^\circ\text{C}$ становить 12 місяців.

Боїться морозу

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт не вимагає спеціального маркування відповідно до положень директив 67/548/CEE, 1999/45/CE і/або регламенту 1272/2008 (CLP) з подальшими змінами і доповненнями. Правила поводження і правильної утилізації продукту наведені в паспорті безпеки.

